

SUPERTONIK

CEM II/B-M 42,5 R



DESCRIPTION DU PRODUIT

SUPERTONIK (CEM II 42,5 R) est un ciment Portland composé de classe de résistance 42,5 R, conforme aux normes camerounaises (NC 234 et NC 235).

Il est fabriqué à Douala, Cameroun et disponible en sacs de 50kg ou en vrac.

Il offre un développement rapide de la résistance mécanique, adapté aux travaux de grande envergure, en béton armé ou en préfabrication.



COMPOSITION

- Clinker
- Gypse
- Pouzzolane

CARACTÉRISATION PRINCIPALE

Résistances à la compression

- 2 jours : 21 à 24 Mpa
- 28 jours : 43 à 46 Mpa

Temps de prise :

- 150 à 230 min

► Tous les produits sont soumis aux contrôles rigoureux de l'ANOR.
Les contrôles internes dans les laboratoires CIMAF sont réalisés selon les exigences normatives internationales.

ENGAGÉS POUR
L'AVENIR

CIMAF
Ciments de l'Afrique

SUPERTONIK



DOMAINES D'APPLICATION

Grâce à sa résistance élevée et son excellente réactivité, le ciment SUPERTONIK est adapté à :

- **Bétons armés courants ou massifs**
- **Ouvrages préfabriqués** : poutres, dalles, voussoirs
- **Travaux de fondations profondes**
- **Bétonnage** en zones portuaires ou industrielles
- **Réalisations en milieux humides**
- **Fondations ou travaux souterrain** en milieu non agressif
- **Ouvrages en béton** soumis à des charges mécaniques importantes
- **Chaussées et infrastructures de transport**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Conserver à l'abri de l'humidité dans un endroit sec.
- Ne pas dépasser les dosages recommandés.
- Vérifier la compatibilité avec les adjuvants chimiques.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux – porter des EPI adaptés.
- Bien adapter la mise en œuvre au climat local (température, humidité).

DISPONIBILITÉ

Usine CIMA F CAMEROUN
DOUALA :

Zone Industrielle
BONABERI

VENDU PAR CIMA F CAMEROUN

CONDITIONNEMENT EN VRAC ET EN SAC DE **50 KG** SOUS LE NOM **SUPERTONIK**